

공급원 승인 신청서

(SELF LEVELLING PW-SL)



POWERTEC

주식회사 파워텍

목 차

1. 사업자등록증(원본대조필) ----- 사본1부
2. 공장등록증(원본대조필) ----- 사본1부
3. 납세완납증명원-국세,지방세(원본대조필) ----- 사본1부
4. 시험성적서(원본대조필) ----- 사본1부
5. 납품실적증명원(원본대조필) ----- 사본1부
6. 카다로그 ----- 1부



사업자등록증

(법인사업자)

등록번호 : 137-81-42150

법인명(단체명) : 주식회사 파워텍

대표자 : 유영석

개업연월일 : 2002년 01월 12일 법인등록번호 : 124411-0051524

사업장소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

본점소재지 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

사업의종류 : **업태** 제조 **종목** 비내화모르타르, 시멘트혼화제
제조
제조
건설
도, 소매 무수축시멘트
토목건축자재
미장방수공사
건설화학제품

발급사유 :


사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(✓)

전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

원본대조필

2023년 07월 10일

김포세무서장



공장등록(증명)(신청)서

※ 바탕색이 어두운 난은 신청인이 적지 않으며, []에는 해당되는 곳에 v표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간	증서
회사명 (주)파워텍		전화번호 031-981-5562	
신청인 대표자 성명 유영석		생년월일(법인등록번호) 124411-0051524	
대표자 주소(법인 소재지) 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186			
등록 내용	공장 소재지 도로명 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186 지번 : 경기도 김포시 대곶면 약암리 148번지		지목 공장용지
			보유구분 자가 [V] 임대 []
	공장 등록일 2018-08-28	사업 시작일	종업원 수 남 : 8 여 : 0
	공장의 업종(분류번호) 비내화 모르타르 제조업 (23321)		
	공장 부지 면적 1,116 m ²	제도시설 면적 205.5 m ²	부대시설 면적 205.5 m ²

등록 조건

등록변경 · 증설등 기재사항 변경내용(변경 날짜 및 내용)

공장관리번호 : 415702018419059

[등록변경] 2023-07-17

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙」제12조의3에 따라 위와 같이 공장등록증명서를 신청합니다.

2023년 07월 21일

신청인

유영석

(서명 또는 인)

한국산업단지공단 이사장

귀하

첨부서류	없음	수수료	원
처리절차			
신청서 작성 신청인	→ 접수 처리기관	→ 등록 여부 확인 처리기관	→ 결재 처리기관
		→ 공장등록 증명서발급 처리기관	→ 통보 처리기관

산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제16조제1항, 제2항, 제3항에 따라 위와 같이 등록된 공장임을 증명합니다.

2023년 07월 21일

한국산업단지공단 이사장

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

원본대조필

유영석 / 07월21일 12:10



TEST REPORT

우 22829 인천광역시 서구 가재울로 68(가좌동)

TEL (02)3667-9134 FAX (02)3667-9140

성적서번호 : TAK-2023-056717

접수일자 : 2023년 04월 13일

대표자 : 유구문

시험완료일자 : 2023년 06월 05일

업체명 : (주)파워텍

주소 : 경기 김포시 대곶면 대곶서로166번길 186, 188

시험명 : 자동수평몰탈(POWER SELF LEVELING)

시험결과

시험항목	단위	시험구분	결과치	시험방법
플로깅	mm	-	192	KS F 4041 : 2019
압축강도	MPa	-	27.9	KS F 4041 : 2019
휨강도	MPa	-	6.6	KS F 4041 : 2019
부착강도	MPa	-	1.4	KS F 4041 : 2019
길이변화율	%	-	-0.04	KS F 4041 : 2019

- 시험배합비(질량비) 의뢰자 제공

시료 : 물 = 100 : 22

- 용도 : 공급원승인용

- 비고 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않으며, 성적서의 진위확인은 홈페이지(www.ktr.or.kr) 또는 QR code로 확인 가능합니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용 등으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자 인쇄본/파일본은 결과치 참고용입니다.

Kim Donghee

작성자 : 김동희

Tel : 032-570-9647


Lee Jeong-gyu

기술책임자 : 이성규

Tel : 1577-0091(ARS ①-④)

2023년 06월 05일

KTR 한국화학융합시험연구원



위변조 확인용 QR code

납품실적증명원

년 월	품 명	수 량	납 품 처	현 장 명
	파워수평몰탈 - SL	1,900Kg	부일건설산업	울산현장
	파워수평몰탈 - SL	1,550Kg	신우건설	익산현장
	파워수평몰탈 - SL	750Kg	삼일공업	제천현장
	파워수평몰탈 - SL	2,000Kg	삼영건설산업	의정부현장
	파워수평몰탈 - SL	1,200Kg	한길산업(주)	도곡동삼성현장
	파워수평몰탈 - SL	1,500Kg	경의산업	하수종말현장
	파워수평몰탈 - SL	450Kg	서호건설	강동현장
	파워수평몰탈 - SL	3,500Kg	광운토건(주)	일산현장
	파워수평몰탈 - SL	75Kg	대승이엔지	분당현장
	파워수평몰탈 - SL	1,000Kg	대보산업개발(주)	인천검단현장
	파워수평몰탈 - SL	550Kg	이강공업	남동현장
	파워수평몰탈 - SL	1,250Kg	우룡건설	인천교현장
	파워수평몰탈 - SL	2,200Kg	대아공전	고양현장
	파워수평몰탈 - SL	1,750Kg	주은개발	용인현장
	파워수평몰탈 - SL	450Kg	신성기건	제기동현장
	파워수평몰탈 - SL	250Kg	금호건설(주)	송도신도시현장
	파워수평몰탈 -SL	1,600Kg	혜성산업개발	신월동현장
	파워수평몰탈 - SL	1,200Kg	예일종합개발	행신지구현장
	파워수평몰탈- SL	2,250Kg	성호건설	신갈현장

원본대조필





For the best **Power Tec**



수평몰탈 POWER SELF LEVELLING (PW-SL)

특 성

1. 자체수평성이 우수하다.
2. 접착력이 뛰어나고 수축에 의한 균열이 없다.
3. 내마모성 내화학성이 좋고 강도가 높다.
4. 시공이 용이하고 경화가 빠르다.

용 도

각종 구조물 바닥의 마모층 시공 또는 평탄하지 않은 수평을 요하는 바닥
아파트 및 주차장, 포장 등의 내마모 내화학 자체수평성이 요구되는 바닥

시험결과

시험항목		단위	시료구분	검사결과	시험방법
흐름		mm	-	230	KS F 4041 : 2009
압축강도	(1일)	N/mm ²	-	15.0	KS F 4041 : 2009
	(28일)	N/mm ²	-	59.1	KS F 4041 : 2009
휨강도(28일)		N/mm ²	-	8.6	KS F 4041 : 2009
접착강도(28일)		N/mm ²	-	2.4	KS F 4041 : 2009
길이변화율(28일)		N/mm ²	-	-0.03	KS F 4041 : 2009

규정된 정확한 양의 물을 사용하여야 한다. (물=22~24%, 25kg×0.22=5.5ℓ ~6ℓ)

시공방법

- 1) 바탕 표면은 청결하게 먼지 및 유부물질을 완전히 제거
- 2) 1㎡/0.2ℓ의 하도 프라이머 도포 미 도포시 들뜸 발생하여 하자발생함.
- 3) 프라이머 도포후 약30분후 수평몰탈제를 믹싱하여 타설
- 4) 수평몰탈1Bag당 물 5.5~6ℓ 정도로 충분히 3분이상 믹서혼합 (22~24%)
- 5) 정해진 규정두께로 타설시공
- 6) 표면이 건조되기 전 바탕조정

유의사항

5℃이하 일때는 시공을 피할것, 표면이 강화하기 전 빗물 등으로부터 보호

표준사용량

두께 1~1.5m/m 1㎡/당 2.5kg

유통기한

제조일로부터 2개월

보관방법

일반 시멘트에 준함